


caratteristiche tecniche - technical details

composizione composition	superficie / surface supporto / backing	100% PL 50% CO - 50% PL
altezza width	139 / 140 cm	
peso weight	285 ± 4% gr/m ²	
solidità delle tinte allo sfregamento colour fastness to rubbing crockmeter - ISO 105 X 12	secco / dry umido / wet	4/5 3/4
solidità delle tinte alla luce artificiale color fastness to artificial light xeno - ISO 105 B 02	4/5	
resistenza al pilling pilling resistance ISO 12945-1	4/5	
resistenza all'abrasione abrasion resistance martindale - UNI ISO 12947-2	50.000 cicli / rubs	
resistenza alla trazione tensile resistance ISO 13934-2	altezza / warp trama / weave	N 1073 N 1149
resistenza stramatura < 6 mm seam slippage at less than 6 mm ISO 13936-1	altezza / warp trama / weave	2,0 mm 2,0 mm
calo al lavaggio in acqua a 30°C dimensional change to washing at 30°C	- 1,5 %	
norme di manutenzione cleaning		
nota bene please note	a rovescio si consiglia lavaggio a secco dry clean suggest	
resistente a resistant to	idrorepellente (nanotecnologia) water repellent (nanotechnology)	

Questi valori sono dati a titolo indicativo e in buona fede e non possono considerarsi in alcun caso vincolanti. L'impiego del prodotto deve essere valutato in base a ciò che si deve realizzare. Non si risponde del suo utilizzo per impieghi impropri. Sono ammesse leggere differenze di colore tra differenti partite.

The overmentioned data correspond to average values communicated in good faith, but they cannot be considered as a contract document. The product use has to be considered in term of what has to be realized. The product cannot be held up responsible when it is improperly use. Slight colors differences among several lots are admitted.